



SKU	FES70		
Hilo/Color de zona de hierba	PE / Verde campo / Manzana		
Denier de zona de hierba	10,800 / 6		
Hilo/Color de zona de paja	PE / Verde campo / Beige		
Denier de zona de paja	5,000 / 8		
Forma de paja de zona de hierba	S + Omega		
Altura de la pila terminada	2"		
Peso de la pila terminada	70 oz.		
Apoyo	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™		
Calibre de mechón	3/8"		
Peso total	98 oz.		
Lazo de mechón	> 8 lb.		
Permeabilidad	> 400 pulgadas p/hr		
Características	EnviroLoc+™ HeatBlock™ Deluster, UV Stabilizers		
Datos de prueba	ASTM D2859, E648, F1292, F1951, F2765, EN12616		

SYNFESCUE 70

Eleve el nivel de su césped o paisaje con este césped sintético de primera calidad. Con exuberantes fibras de césped multicolores, este césped realza cualquier espacio. Logre un follaje perenne todo el año con este césped sintético duradero y de alta calidad, la mejora perfecta para todas las aplicaciones de césped y paisajismo.

GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE

DRENAJE ÓPTIMO >400" POR HORA

TECNOLOGÍA HEATBLOCK™

HOJAS MULTICOLORES DE 2"

PREGUNTE POR NUESTRO...
SISTEMA DE RELLENO
ORGÁNICO CERTIFICADO
POR LA USDA



SYNFescue 70 es un sistema de césped artificial de base biológica certificado por USDA en combinación con relleno orgánico, capaz de mostrar una etiqueta única de USDA que destaca su porcentaje de contenido de base biológica.















Polímero de hilo primario	Polyethylene	
Sección transversal de hilo	S + Omega	
Color estándar	Verde campo / Manzana	
Construcción de tela	Con mechón	
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	
Segunda paja de polímero de hilo	Verde campo / Beige	

Respaldo principal	13PP/18PET 2pt
Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Denier/extremos de hilo PE	10,800 / 6
Denier/extremos de paja texturizada	5,000 / 8
Período de garantía	Limited Lifetime

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
Especificación nominal	Valor	Unidades	Método
Altura de la pila (nominal)	2	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	70	oz/yd²	D-5848
Peso total de la tela	98	oz/yd²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	15,800	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 400	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-





